



7.50



Fensterkitt beige 500 g

Artikelnummer 04913

Produktmerkmale

- Ständige Rohstoffkontrolle und langjährige Erfahrung gewährleisten Sicherheit und gleichbleibende Qualität.
- Bei Einfachverglasungen tritt raumseitig die bekannte Schwitzwasserbildung auf. Eindringen dieses Wassers in das Kittbett ist unbedingt zu vermeiden.

Behandlung:

- Glasfalze müssen sauber, staubfrei und trocken sein.
- Vor der Verkittung filmbildend grundieren.

Nachbehandlung:

- Wegen seiner nicht witterungsstabilen Oberfläche ist der Kitt durch eine Beschichtung unbedingt zu schützen. Frühestens nach der Hautbildung, spätestens nach ca. 4-8 Wochen muss überstrichen werden. Zu frühes Überstreichen kann zu Runzelbildung führen.
- Mit den meisten Alkydharzlacken überstreichbar. Bei wasserverdünnbaren Lacken können Unverträglichkeiten in Form von Verfärbungen bzw. Rissen auftreten. Wir empfehlen Vorversuche.