

EP-Bodensiegel



Anwendungsbereich:

Mineralischer Untergrund (Beton- und Zementestrichböden) im Innenbereich, wie Garagen, Lager-, Keller- und Verkaufsräume. Geeignete Untergründe sind Zementestriche und Beton.

Untergrundvorbehandlung:

Der Untergrund muss sauber, tragfähig, trocken, formstabil, staub- und ölfrei sowie frei von Sinterschichten und Nachbehandlungsmitteln sein.

Verarbeitung:

- 1- Grundanstrich: verdünnt mit 10 – 20 % Leitungswasser. (30% bei stark saugenden Untergründen)
- 2- Deckanstrich: verdünnt mit max. 10 % Leitungswasser.

Trockenzeit:

Bei +20 °C und 65 % rel. Luftfeuchte.

Überstreichbar nach ca. 24 – 30 Stunden.

„Trocknungszeiten zwischen den einzelnen Anstrichen von mehr als 48 Stunden sind zu vermeiden und können Haftungsmängel hervorrufen“

Leichte mechanische Belastbarkeit nach 1 – 2 Tagen.

Voll belastbar nach ca. 7 Tagen.

Weitere wichtige Informationen entnehmen Sie dem Technischen Merkblatt unter <https://www.duefa.de/produkte/bodenbeschichtungen/ep-bodensiegel>