



Peinture émail



Numéro d'article 04763

Mention de danger

Pictogrammes



Mention d'avertissement

Attention

Phrases H

H226: Liquide et vapeurs inflammables.

Caractéristiques du produit

- Facile à appliquer
 - Bonne transition avec un pouvoir couvrant élevé
 - Stabilité durable de la brillance
 - À base de résine alkyde
 - Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur
 - Résiste aux chocs et aux impacts
 - Résistance aux influences météorologiques
- Préparation du support :
- Le support doit être solide, sec, propre et exempt de graisse et de rouille.
 - Retirer les anciennes couches écaillées et qui se décollent.
 - Comblers les petites fissures et les inégalités du bois à l'aide d'une spatule de réparation.
 - Prétraiter le bois brut à l'extérieur avec un apprêt de protection du bois.
 - Prétraiter le fer et l'acier avec un apprêt anticorrosion.
 - Nettoyer soigneusement le zinc et les surfaces galvanisées avec un nettoyant à base de zinc ou un nettoyant ménager à base d'ammoniaque.
 - Avant chaque couche (couche d'apprêt, intermédiaire ou finale), poncer légèrement et nettoyer le support après séchage.
- Conseil d'application :
- Toujours bien remuer avant utilisation.
 - La température de l'objet et ambiante doit être au moins de + 5 °C.
 - Au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur (ajuster la viscosité de la peinture).
 - Couche intermédiaire et couche finale avec ce produit avec max. 3 % de diluant à base de résine synthétique.
 - Avant chaque couche, poncer légèrement et nettoyer le support après séchage.