



Peinture émail



Numéro d'article 04764

Mention de danger

Pictogrammes



Mention d'avertissement

Attention

Phrases H

H226: Liquide et vapeurs inflammables.

Caractéristiques du produit

- Facile à appliquer
- Bonne transition avec un pouvoir couvrant élevé
- Stabilité durable de la brillance
- À base de résine alkyde
- Utilisable à l'intérieur et à l'extérieur
- Résiste aux chocs et aux impacts
- Résistance aux influences météorologiques

Préparation du support :

- Le support doit être solide, sec, propre et exempt de graisse et de rouille.
- Retirer les anciennes couches écaillées et qui se décollent.

- Comblent les petites fissures et les inégalités du bois à l'aide d'une spatule de réparation.

- Prétraiter le bois brut à l'extérieur avec un apprêt de protection du bois.
- Prétraiter le fer et l'acier avec un apprêt anticorrosion.

- Nettoyer soigneusement le zinc et les surfaces galvanisées avec un nettoyant à base de zinc ou un nettoyant ménager à base d'ammoniaque.

- Avant chaque couche (couche d'apprêt, intermédiaire ou finale), poncer légèrement et nettoyer le support après séchage.

Conseil d'application :

- Toujours bien remuer avant utilisation.
- La température de l'objet et ambiante doit être au moins de + 5 °C.
- Au pinceau, au rouleau ou au pulvérisateur (ajuster la viscosité de la peinture).
- Couche intermédiaire et couche finale avec ce produit avec max. 3 % de diluant à base de résine synthétique.
- Avant chaque couche, poncer légèrement et nettoyer le support après séchage.