



6.90



Enduit combiné-NC 100 g

Numéro d'article 04905

Mention de danger

Pictogrammes



Mention d'avertissement

Attention

Phrases H

H226: Liquide et vapeurs inflammables. H315: Provoque une irritation cutanée. H319: Provoque une sévère irritation des yeux. H412: Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

Caractéristiques du produit

- Rendu très lisse, non poreux
- Sèche à l'air
- Application facile
- Facile à poncer
- Très bonne adhérence
- Sans amiante, ni silicone
- Temps de durcissement rapide, et donc application rapide possible
- Résistant aux acides faibles, aux bases faibles, aux gaz propulseurs, aux solvants, à l'eau et aux sels de dégivrage
- La surface à mastiquer doit être exempte de toute trace de rouille, propre, sèche, exempte de graisse et poncée.
- Appliquer le matériau en couches fines à intervalle de 30 à 40 minutes.
- L'épaisseur de couche est décisive pour le temps de séchage et la durée avant ponçage. Pour des épaisseurs d'application faibles, il est possible de procéder au ponçage 1 heure seulement après application pour une température de 20°C (papier verre grain 600 à 800).