



# Béton prêt Setz Fix 25 kg

# 8.50

## CONORYT-Fertigbeton 25 kg Fix-Schnellmischung Fix-Mélange rapide Fix-Mescolare velocemente

**Anwendung:**  
Betonort-Fix-Schnellmischung ist ein Fertiggemisch, das ohne weitere Zusätze sofort einsetzbar ist. Es ist für die schnelle Montage und Fixierung von Gerüststützen, Blechstützen, Sperrriegeln, Trennwänden, Caissons und zur Herstellung kleiner Fundamente geeignet.

**Gebrauchsanweisung:**  
Lassen Sie die Beutel im Originalzustand 24 Stunden vor dem Transportieren aus dem Staub, um die Feuchtigkeit zu entfernen. Nach dem Öffnen des Beutels sollte die Mischung sofort verwendet werden. Nach dem Anbringen des Betons sollte die Oberfläche mit Wasser besprüht werden, um die Trocknung zu verlangsamen. Die vollständige Aushärtung erfolgt innerhalb von 28 Tagen.

**Wasserdichtigkeit:**  
5,5 l pro 25 kg Beutel

**Lagerung:**  
Witterungsschutz, luft- und feuchtigkeitsdicht abdecken

**Betonort-Fix-Schnellmischung, Beton ohne reifen, beginnend innerhalb von 28 Tagen, nach 7 Tagen ist die Betonmischung für den Einsatz geeignet, dass die Wasserdichtigkeit, die Sperrriegel und die Trennwände die richtige Durchdringung ist nach ca. 28 Tagen gegeben.**

**Mode d'usage:**  
Beton a être utilisé sans autre mélange, prêt à l'emploi. Il est prêt à l'emploi pour la fixation des éléments de montage et de montage. Après l'application, la surface doit être humidifiée avec de l'eau. La prise complète est atteinte après 28 jours.

**Quantità da usare:**  
5,5 litri per ogni sacco da 25 kg

**Impieghi consigliati:**  
È pronto per l'uso immediato per la costruzione di strutture di sostegno e di separazione.

57279 / 57279.01  
7 41352 57279



Pour béton de montage à mélange à durcissement rapide. Pour le montage et la fixation de clôture rapides p. ex.. Utilisation facile.

Numéro d'article 57279

### Mention de danger

Pictogrammes



Mention d'avertissement

Danger

Phrases H

H315: Provoque une irritation cutanée. H318: Provoque des lésions oculaires graves. H335: Peut irriter les voies respiratoires.

### Caractéristiques du produit

Domaine d'application :

- Pour le montage et la fixation rapide p. ex. de clôtures de jardin, de séchoirs parapluie, d'abris de voiture, d'équipements de jeux, de portails, de bancs de jardin et similaires.

Convient :

- Pour le sol
- Pour l'extérieur

Caractéristiques :

- Durcissement rapide
- Aucun mélange nécessaire, humidifier simplement la poudre avec de l'eau, fini

Confection :

Creuser un trou ou un fossé dans la terre solide et comprimée pour l'installation d'appareils ou de fondations.

Planter les fondements exempts de risque de gel.

Humidifier les surfaces latérales et le sol avec de l'eau.

Remplir à l'état sec directement à partir de l'emballage jusqu'à une hauteur de 20 cm.

Humidifier le mélange sec avec la quantité d'eau indiquée à l'aide d'un arrosoir.

En cas de déblais plus profond, soulever ensuite d'autres couches de respectivement 20 cm et les humidifier avec de l'eau – comme décrit ci-dessus.

Après la baisse de l'eau, comprimer la surface avec la bêche en la frappant légèrement et la retirer proprement, le cas échéant poser à nouveau la couche végétale retirée – fini!

Commence déjà à durcir après env. 20 minutes.

Ensuite, une modification de la position n'est plus possible et les structures auxiliaires pour la fixation des éléments d'insertion peuvent être enlevées.

Après env. 7 jours, le durcissement a avancé à tel point, que les séchoirs parapluie, les portails, les équipements de jeux, etc. peuvent être lestés – le durcissement total est donné après env. 28 jours.

Effectuer des essais.